



Distribuito in Italia da
BELBO SUGHERI Srl
 Reg. San Vito nr.90/P – 14042 CALAMANDRANA – AT -
 Tel : 0141 75793 - Fax : 0141 75734
info@belbosugheri.it



PROPRIETÀ ORGANOLETICHE		SPECIFICHE
2,4,6-TCA rilasciabile		≤ LDQ (0,3 ng/L)
2,3,4,6-TeCA rilasciabile		≤ LDQ (1 ng/L)
PCA rilasciabile		≤ LDQ (1 ng/L)
2,4,6-TBA rilasciabile		≤ LDQ (2 ng/L)



PROPRIETÀ FISICHE & MECCANICHE				SPECIFICHE
Lunghezze	44	47	49	± 0,5 mm – NQA 1,5
Diametri	24,2			± 0,3 mm – NQA 1,5
Smusso				± 0,5 mm – NQA 2,5
Umidità				4 % ± 2 %
Tasso di polvere				≤ 0,3 mg/tappo
Forza di estrazione				15 a 45 daN
Recupero dimensionale				≥ 97 % in 30s – NQA 2,5
Ritorno elastico				> 2,5 N/cm ² – NQA 2,5
Impermeabilità liquida				> 1,5 bar
Risalite capillari				≤ 1mm



ASPETTO VISIVO		SPECIFICHE
Marchatura		Laser • opzione tradizione
Granulometria del sughero		0,35 a 1,48 mm



CODIFICAZIONE		PERMEABILITÀ	
P 0,15		OIR = 1,1 mg	OTR = 0,3 mg/anno
Risultati di permeabilità seguente valori medi			



PARAMETRI CHIMICHE		SPECIFICHE
Residui di perossido (ISO 21128)		≤ 0,1 mg/tappo



MICROBIOLOGIA (ISO 10718)		SPECIFICHE
Lieviti e muffe		< 10 UFC/tappo
Batteri aerobici		< 10 UFC/tappo



DURABILITÀ		SPECIFICHE
Prima tappatura		Scadenza de 6 mesi
Dopo tappatura (garanzia funzionale)		60 mesi



PROVA DI QUALITÀ
 Documenti disponibili su richiesta



IMBALLAGGIO
 E PALLETIZZAZIONE –
 CONSIGLI DI
 CONSERVAZIONE
 Documenti disponibili su richiesta

Tutti i nostri tappi sono conformi alle norme relative agli imballaggi a contatto con alimenti (in particolare Europa e USA).
 Le attestazione sono disponibili su richiesta.